

TROLDTEKT® DESIGN

Troldtekt sind Akustikplatten aus Holz und Zement. Das Produkt besteht aus Fichtenholz, das zu Holzwolle verarbeitet und mit Zement gemischt wird.

Troldtekt Design wird mit Oberflächenbehandlung geliefert. Aufgrund der Art des

Materials treten Farbvariationen bei Natur Hell und Natur Grau (FUTURECEM™) auf. Um eine gleichmäßige Verteilung der Farbtöne zu erreichen, empfehlen wir, die Platten bei Montage zu mischen.

Zu den Faktoren, die Einfluss auf die Farbabweichungen haben, gehören u. a. das Wasser-/Zement-Verhältnis, der Wassergehalt des Holzes, die Trocknungsgeschwindigkeit, Dampfhärtung und Feuchtigkeit beim Aushärten.

PRODUKTNORMEN, KENNZEICHNUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten ist in der EU gesetzlich vorgeschrieben. Das CE-Zeichen bedeutet, dass es erlaubt ist, den betreffenden Baustoff zu verkaufen, und dass der Baustoff mit dem Produktstandard übereinstimmt, auf den das Kennzeichen verweist. Die Troldtekt-Produkte tragen das CE-Zeichen, und zusammen mit dem CE-Zeichen stellen wir folgende Informationen zur Verfügung:

Name des Herstellers:

Troldtekt A/S

Zertifizierungen:

0615-CPR-222958G

0615-CPR-80474G

Produktstandardnummer:

EN 13168:2012+A1:2015 und


EN 13964:2014

Deklaration:

Siehe Produktdaten auf Seite 2

Andere Zulassungen

Cradle to Cradle: Troldtekt ist Cradle to Cradle-zertifiziert in der Kategorie Gold. Troldtekt-Akustikplatten sind dokumentiert schadstofffrei und können problemlos in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden. Zudem werden Abfälle aus der Produktion von Troldtekt im technischen Kreislauf als Sekundärrohstoff in der Zementherstellung bei Aalborg Portland genutzt.



Innenraumklima-Kennzeichnung: Troldtekt hat die Innenraumklima-Kennzeichnung in den besten Kategorien in den Bereichen Gasabscheidung und Partikelfreisetzung erhalten.



M1-Klassifizierung: Troldtekt ist M1-klassifiziert, was die beste Kategorie ist und bedeutet, dass die Platten ein extrem niedriges Emissionsniveau an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) haben.



PEFC und FSC: Troldtekt ist PEFC (PEFC/09-31-030)- und FSC® (FSC® C115450)-zertifiziert, was bedeutet, dass alle unsere Produkte mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und andere kontrollierte Holzquellen hergestellt werden.



Lichtreflexion: Lichtreflexion auf verschiedenen Typen von Troldtekt Platten (gemessen mit Teknologisk Institut, Dänemark) finden Sie bitte auf der Website von Troldtekt. Scannen Sie den QR-Code.



BETRIEB UND WARTUNG

Troldtekt-Platten erfordern normalerweise keine nachfolgende Wartung. Wir empfehlen allerdings eine regelmäßige Reinigung zusammen mit den übrigen Oberflächen und der Platten ist mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz am

einfachsten. Reicht das Staubsaugen nicht aus, können Sie die Platten mit einem kräftig ausgewungenen Lappen abwischen. Wenn Sie die Troldtekt-Decke später streichen wollen, können Sie eine Handspritze verwenden. Farben

auf Wasserbasis verringern die schallabsorbierenden Eigenschaften der Platten nicht.

RECYCLING

Die gesamte Serie von Troldtekt Holzwolle-Leichtbauplatten ist mit dem Cradle to Cradle-Zertifikat in Gold ausgezeichnet. Somit haben wir einen vollständigen Nachweis der Inhaltsstoffe unserer Produkte sowie dafür, dass diese kompostierbar sind und sicher zurück in den

biologischen Kreislauf gelangen können, z. B. als Bodenverbesserungsmittel. Der Zementanteil der Troldtekt-Platten hat einen hohen Kalkgehalt, der einen Teil der Säuren neutralisiert, die beim Kompostieren entstehen. Das Holz in den Troldtekt-Platten ist organisches

Material und sorgt dafür, dass der Kompost nicht zusammenfällt, was zu einer besseren Durchsetzung mit Sauerstoff führt. Auf diese Weise werden Kohlenstoff und Nährstoffe im biologischen Kreislauf recycelt.

TOLERANZEN

Trolldtekt besteht aus dem Naturmaterial Holz sowie aus Zement aus dänischen Rohstoff -quellen. Die Materialzusammensetzung aus Holzwolle und Zement führt zu leichten Abweichungen bei den Platten. Maße der Platten bleiben bei 23+/-

2°C und 50+/-5 % RF innerhalb der angegebenen Toleranzen. Bei nicht fachgerechter Lagerung und fehlender Akklimatisierung kann es jedoch dazu kommen, dass sich die Abmessungen und das Gewicht der Platten verändern. Deshalb

sind die Anweisungen zu Montage, Aufbewahrung und Akklimatisierung genau zu befolgen.

PRODUKTDATEN

In der nachfolgenden Tabelle sind die Toleranzen angegeben, die wir gemäß der Norm EN13168:2012+A1:2015 für Holzwolleleichtbauplatten und zweischichtige Holzwolleleichtbauplatten deklarieren, sowie EN 13964:2014, der Norm für abgehängte Decken.

Eigenschaften

DIMENSIONEN (mm)

Produktname	S	B	L
V-Line 1way 6	25	600	1200
V-Line 1way 10	25	600	1200
V-Line 2way 6	25	600	1200
V-Line 2way 10	25	600	1200
Line	35	600	1200
Line Design 11	35	604	1194
Line Design 11 4/6, 11 7/10, 11 3/9	35	604	1194
Tilt Line	35	600	1200
Curves	35	600	1200
Dots	35	600	1200
Tiles 1 + 1	35	600	600
Tiles 1 + 2	35	600	600
Tiles 2 + 2	35	600	600
Tiles 2 + 4	35	600	600
Tiles 4 + 4	35	600	600
Puzzle	35	600	600
Rhombe Mini	35	600	693
Rhombe Hatch Mini	35	600	693
Rhombe	35	600	1039
Rhombe Hatch	35	600	1039
Tiles 5 T24	25	593	593
Tiles 5 T24	25	593	1193
Tiles 8 T24	25	593	593
Tiles 8 T24	25	593	1193

TOLERANZEN

Länge (mm)	> 1250 : ± 2,0 ≤ 1250 : ± 1,0
Breite (mm)	± 1,0
Stärke (mm)	Länge > 1250 : ± 2,0 Länge ≤ 1250 : ± 1,0
Rechtwinkligkeit (mm/m)	± 2

FEUER

Brandverhalten Gemäß EN 13501-1:2018	B-s1,d0	A2-s1,d0
Brandschuttfähigkeit Gemäß EN 13501-2:2023	K ₁ 10/K ₂ 10	
Verkleidungsmaterialklasse	K ₁ 10/B-s1,d0	

GEWICHT (ultrafeine Struktur)

Produktname		
V-Line 1way 10	10,7 kg/m²	12,4 kg/m²
V-Line 1way 6	10,9 kg/m²	12,6 kg/m²
V-Line 2way 10	10,7 kg/m²	12,4 kg/m²
V-Line 2way 6	10,9 kg/m²	12,6 kg/m²
Line	14,7 kg/m²	15,7 kg/m²
Line Design 11	14,7 kg/m²	15,7 kg/m²
Line Design 11 4/6, 11 7/10, 11 3/9	15,1 kg/m²	16,1 kg/m²
Tilt Line	15,8 kg/m²	16,8 kg/m²
Curves	15,7 kg/m²	16,8 kg/m²
Dots	15,8 kg/m²	16,9 kg/m²
Tiles 1 + 1	16,0 kg/m²	17,1 kg/m²
Tiles 1 + 2	15,9 kg/m²	16,9 kg/m²
Tiles 2 + 2	15,7 kg/m²	16,8 kg/m²
Tiles 2 + 4	15,4 kg/m²	16,4 kg/m²
Tiles 4 + 4	15,1 kg/m²	16,1 kg/m²
Puzzle	16,1 kg/m²	17,2 kg/m²
Rhombe Mini	16,4 kg/m²	17,5 kg/m²
Rhombe Hatch Mini	16,3 kg/m²	17,4 kg/m²
Rhombe	16,3 kg/m²	17,4 kg/m²
Rhombe Hatch	15,6 kg/m²	16,7 kg/m²
Tiles 5 T24, 25 x 593 x 593	9,8 kg/m²	11,4 kg/m²
Tiles 5 T24, 25 x 593 x 1193	10,0 kg/m²	11,5 kg/m²
Tiles 8 T24, 25 x 593 x 593	9,4 kg/m²	10,8 kg/m²
Tiles 8 T24, 25 x 593 x 1193	9,5 kg/m²	11,0 kg/m²

STOFFE

Gemäß 13168:2012+A1:2015 und
EN 13964:2014:2014

Chlorid	≤ 0,06
Formaldehyd	E1*

AUFHÄNGUNG

Gemäß EN 13168:2012+A1:2015 und EN 13964:2014

* Keine messbare Formaldehydemission



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

FEBRUAR 2026 DE V01

Trolldtekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D - 22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@trolldtekt.com
www.trolldtekt.de

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk