

Trolldtekt® A2 Plus

Technische Daten

DAS PRODUKT – TROLDTEKT A2 PLUS

Trolldtekt A2 Plus-Mineralwolle ist eine Zweischicht-Platte, aufgebaut aus einer 25 oder 35 mm Trolldtekt-Akustikplatte und einer 20 mm (oder 40 mm) Mineralwolleplatte. Die Mineralwolle ist auf der Rückseite mit Vlies verkleidet und beide Platten sind mit einem ungiftigen PVA-Kleber verleimt.

Trolldtekt A2 Plus ist auch in einer weiteren Ausführung erhältlich – eine 15 mm, 25 mm und 35 mm Trolldtekt-Platte, die auf ein dünnes Akustikvlies geklebt ist.

Bei Trolldtekt-Akustikplatten handelt es sich um Holzwoleleichtbauplatten aus Holz und Zement. Das Produkt besteht aus Holz (Fichte), das zu Holzwole zerhobelt und mit Zement vermischt ist. Wir bieten PEFC (PEFC/09-31-030)-zertifizierte oder FSC® (FSC® C115450)-zertifizierte Fichte an. Beide Zertifizierungen stellen sicher dass das Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und andere kontrollierte Holzquellen stammt.

Trolldtekt kann oberflächenbehandelt werden, wird aber häufig unbehandelt verwendet.

Farbunterschiede kommen auf Grund der Materialbeschaffenheit natürlich vor auf Natur Hell und Natur Grau (FUTURECEM™).

Um eine gleichmäßige Verteilung der Farbtöne zu erreichen, empfehlen wir, die Platten bei Montage zu mischen.

Zu den Faktoren, die Einfluss auf die Farbunterschiede haben, gehören u. a. das Wasser-/Zement-Verhältnis, der Wassergehalt des Holzes sowie Trocknungsgeschwindigkeit, Dampfhärtung und Feuchtigkeit beim Erhärten.

PRODUKTNORMEN, KENNZEICHNUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten ist in der EU gesetzlich vorgeschrieben. Das CE-Zeichen bedeutet, dass es erlaubt ist, den betreffenden Baustoff zu verkaufen, und dass der Baustoff mit dem Produktstandard übereinstimmt, auf den das Kennzeichen verweist. Die Trolldtekt-Produkte tragen das CE-Zeichen, und zusammen mit dem CE-Zeichen stellen wir folgende Informationen zur Verfügung:

Name des Herstellers:

Trolldtekt A/S

Zertifikatnummern:

0615-CPR-222958G

0615-CPR-80474G

Produktstandardnummer:

EN 13168:2012+A1:2015 und
EN 13964:2014

Deklaration:

Siehe Produktdaten auf Seite 2

Andere Zulassungen

PEFC und FSC: Trolldtekt ist PEFC (PEFC/09-31-030)- und FSC® (FSC® C115450)-zertifiziert, was bedeutet, dass alle unsere Produkte mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und andere kontrollierte Holzquellen hergestellt werden.



Lichtreflexion: Lichtreflexion auf verschiedenen Typen von Trolldtekt Platten (gemessen mit Teknologisk Institut, Dänemark) finden Sie bitte auf der Website von Trolldtekt. Scannen Sie den QR-Code.



BEHANDLUNG UND PFLEGE

Trolldtekt-Platten erfordern normalerweise keine anschließende Pflege. Wir empfehlen allerdings eine regelmäßige Reinigung zusammen mit den anderen Oberflächen und ansonsten bei Bedarf. Eine leichte Reinigung der Platten ist mit einem

Staubsauger mit Bürstenaufsatz am einfachsten. Reicht das Saugen nicht aus, können Sie die Platten mit einem kräftig ausgewrungenen Lappen abwischen. Wenn Sie die Trolldtekt-Decke später streichen wollen, können Sie eine Handspritze

verwenden. Farbe auf Wasserbasis verringert die schallschluckenden Eigenschaften der Platten nicht.

RECYCLING

Sämtliche zementgebundener Holzwolle-Produkten von Troldekt sind kompostierbar und können sicher zurück in den biologischen Kreislauf gelangen, z. B. als Bodenverbesserungsmittel.

Der Zementanteil der Troldekt-Platten hat einen hohen Kalkgehalt, der einen Teil der Säuren neutralisiert, die beim Kompostieren entstehen. Das Holz in den Troldekt-

Platten ist organisches Material und sorgt dafür, dass der Kompost nicht zusammenfällt, was zu einer besseren Durchsetzung mit Sauerstoff führt.

Auf diese Weise werden Kohlenstoff und Nährstoffe im biologischen Kreislauf recycelt.

TOLERANZEN

Man muss sich bewusst sein dass Troldekt aus dem Naturmaterial Holz besteht - sowie aus Zement aus dänischen Rohstoffquellen. Die Materialzusammensetzung - Holzwolle und Zement - kann zu geringen Variationen der Platten führen. Maße der

Platten bei 23 +/- 2°C und 50 +/- 5% RF bleiben innerhalb der angegeben Toleranzen.

Bei unsachgemäßer Aufbewahrung und fehlender Akklimatisierung kann es jedoch

dazu kommen, dass sich Maße und Gewicht der Platten ändern. Deshalb sind die Anweisungen zu Montage, Aufbewahrung und Akklimatisierung genau zu befolgen.

PRODUKTDATEN

Im unten stehenden Schema sind unsere deklarierten Toleranzen angeben. Wir deklarieren gemäß EN 13168:2012+A1:2015, der Norm für Holzwolleleichtbauplatten und zweischichtige Holzwolleleichtbauplatten, sowie gemäß EN 13964:2014, der Norm für abgehängte Decken.

Eigenschaften

MABE

Breite (mm)	600									
Länge (mm)	600/1200/2400									
Stärke (mm)	15	25	35	35	45	55	55	65	75	
	(15+0,35)	(25+0,35)	(35+0,35)	(15+20)	(25+20)	(35+20)	(15+40)	(25+40)	(35+40)	
Gewicht (kg/m²)										
Fein	8,3	13,1	17,1	10,1	14,9	18,9	11,1	15,9	19,9	
Ultrafein	8,3	13,2	17,6	10,1	15	19,4	11,1	16	20,4	
Extremfein	-	13,3	17,8	-	15,1	19,6	-	16,1	20,6	

TOLERANCES

Länge (mm)	> 1250 : ±2,0
	≤ 1250 : ±1,0
Breite (mm)	±1,0
Stärke (mm)	Länge > 1250 : ±2,0
	Länge ≤ 1250 : ±1,0
Rechtwinkligkeit (mm/m)	± ≤ 2

FEUER

Brandverhalten	A2-s1,d0
Gemäß EN 13501-1:2018	

STOFFE

Chlorid %	≤ 0.06
Formaldehyd	E1*

STANDARD

Deklariert nach	EN 13168:2012+A1:2015 EN 13964:2014
-----------------	---

* Keine messbare Formaldehyd-Emission



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

APRIL 2026 DE V01

Troldekt Deutschland GmbH
 Friesenweg 20
 D - 22763 Hamburg
 T: +49 (0) 40 8740 8844
 info@troldekt.com
 www.troldekt.de

Troldekt A/S
 Sletvej 2A
 DK - 8310 Tranbjerg J
 T: +45 8747 8100
 info@troldekt.dk
 www.troldekt.dk