

Schallabsorptionsgrade

Deckenkonstruktionen mit Trolldtekt getestet nach DS/ISO 354

Die nachfolgend abgebildeten Schallabsorptionsgrade gelten sowohl für Platten der Baustoffklasse B-s1,d0, als auch für A2-s1,d0, da die längenbezogenen Strömungswiderstände der Platten identisch sind.

Abkürzungen: TKH = Totale Konstruktionshöhe - MiWo = Mineralwolle

Inhalt

Trolldtekt Installation auf Rohdecke

Trolldtekt Akustik	2
Trolldtekt Plus	4

Trolldtekt Installation bei abgehängten Decken







Trolldtekt Akustik 25 mm / Trolldtekt Plus 25 mm	5
Trolldtekt Akustik 35 mm / Trolldtekt Plus 35 mm	6
Trolldtekt Plus mit Akustikvlies	7
Trolldtekt A2 und Trolldtekt A2 Plus mit Akustikvlies	8
Trolldtekt Ventilation	8










Trolldtekt Installation bei Dachbalken und -sparren








Trolldtekt Akustik 25 mm	9
--------------------------	---








Trolldtekt Installation bei Trapezblechen








Trolldtekt Plus 25 mm	9
-----------------------	---








Ausführung: Troldekt 25 mm mit und ohne Mineralwolle		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse		
	25 mm TKH 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,10	0,15	0,30	0,65	0,95	0,85	0,35	0,55	D	05.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,10	0,15	0,30	0,60	0,90	0,80	0,35	0,50	D	05.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,10	0,15	0,30	0,60	0,90	0,70	0,35	0,50	D	05.04.17	SRL
	55 mm TKH 30 mm Abstand 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,10	0,20	0,55	0,90	0,70	0,95	0,50	0,60	D	05.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,10	0,20	0,50	0,85	0,70	0,90	0,50	0,55	D	05.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,10	0,20	0,30	0,60	0,70	0,85	0,50	0,55	D	05.04.17	SRL
	85 mm TKH 60 mm Abstand 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ultrafein Struktur	0,15	0,25	0,70	0,75	0,70	0,95	0,55	0,60	D	07.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 mm TKH 100 mm Abstand 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,20	0,40	0,75	0,60	0,65	0,90	0,65	0,60	C	05.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,20	0,35	0,70	0,65	0,65	0,90	0,70	0,70	C	05.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,15	0,40	0,70	0,65	0,60	0,85	0,65	0,65	C	05.04.17	SRL
	55 mm TKH 30 mm MiWo 70 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,20	0,70	1,00	1,00	0,85	1,00	0,90	0,95	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,20	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,20	0,65	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,95	A	06.04.17	SRL
	70 mm TKH 45 mm MiWo 30 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,25	0,85	1,00	0,90	0,85	1,00	0,90	0,95	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,25	0,75	1,00	1,00	0,90	1,00	0,95	0,95	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,25	0,80	1,00	0,95	0,85	1,00	0,95	0,95	A	06.04.17	SRL







Ausführung: Troldekt 25 mm mit und ohne Mineralwolle		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	75 mm TKH 50 mm MiWo 90 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,35	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,10	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,35	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,10	A	05.04.17	SRL
	120 mm TKH 95 mm MiWo 30 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,90	0,80	1,00	0,90	1,00	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,05	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A	06.04.17	SRL
	142 mm TKH 95 mm MiWo 22 mm Abstand 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,65	1,00	0,95	0,90	0,85	1,00	0,90	0,90	A	06.10.09	DELTA
	Ultrafein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausführung: Troldekt 35 mm mit und ohne Mineralwolle		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	35 mm TKH 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,10	0,25	0,45	0,85	0,85	0,90	0,50	0,60	D	19.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,10	0,25	0,45	0,80	0,90	0,90	0,50	0,60	D	19.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,10	0,25	0,50	0,85	0,90	0,90	0,50	0,60	D	19.06.17	SRL
	65 mm TKH 30 mm Abstand 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,15	0,30	0,75	0,90	0,70	0,95	0,60	0,65	C	19.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,15	0,30	0,70	0,90	0,75	0,95	0,60	0,65	C	19.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,15	0,30	0,75	0,95	0,75	1,00	0,60	0,70	C	19.06.17	SRL
	95 mm TKH 60 mm Abstand 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ultrafein Struktur	0,15	0,35	0,85	0,75	0,85	0,95	0,65	0,70	C	21.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 mm TKH 100 mm Abstand 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,15	0,35	0,80	0,65	0,75	1,00	0,65	0,65	C	19.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,15	0,40	0,85	0,75	0,80	1,00	0,70	0,65	C	19.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,15	0,40	0,85	0,80	0,80	1,00	0,70	0,70	C	19.06.17	SRL
	65 mm TKH 30 mm MiWo 70 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	1,00	0,95	0,95	A	20.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	20.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,25	0,75	1,00	1,00	0,90	1,00	0,95	1,00	A	20.06.17	SRL
	80 mm TKH 45 mm MiWo 30 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,30	0,85	1,00	0,85	0,90	1,00	0,90	0,95	A	20.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,30	0,85	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A	20.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,30	0,85	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	0,95	A	20.06.17	SRL


Ausführung: Troldekt 35 mm mit Mineralwolle		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	85 mm TKH 50 mm MiWo 90 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,40	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,05	A	19.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	19.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130 mm TKH 95 mm MiWo 30 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	20.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,60	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	20.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,60	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,05	A	20.06.17	SRL
Ausführung: Troldekt Plus 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	45 mm TKH 25+20 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,15	0,40	0,95	1,00	0,80	0,90	0,70	0,75	C	15.04.24	SRL
	Ultrafein Struktur	0,15	0,45	1,00	1,00	0,80	1,00	0,75	0,85	C	15.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,15	0,45	0,90	1,00	0,85	0,90	0,75	0,80	C	15.04.24	SRL
	65 mm TKH 25+40 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,30	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,05	A	05.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,30	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	05.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,25	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	05.04.17	SRL
	55 mm TKH 25 mm Troldekt Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,10	0,30	0,70	1,00	0,95	0,95	0,60	0,75	C	12.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,15	0,35	0,70	0,95	0,95	1,00	0,65	0,75	C	16.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,15	0,30	0,65	0,90	0,95	1,00	0,60	0,70	C	16.04.24	SRL
Ausführung: Troldekt Plus 35 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	55 mm TKH 35+20 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,20	0,50	1,00	0,90	0,80	1,00	0,80	0,80	B	16.04.24	SRL
	Ultrafein Struktur	0,20	0,55	1,00	0,95	0,85	0,95	0,85	0,85	B	16.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,20	0,45	0,95	1,00	0,85	1,00	0,75	0,80	C	16.04.24	SRL
	75 mm TKH 35+40 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,30	0,90	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	19.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,30	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	A	19.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,35	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	19.06.17	SRL


Ausführung: Troldekt 25 mm und Troldekt Plus 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 mm TKH 175 mm Abstand 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,25	0,60	0,65	0,65	0,70	0,95	0,70	0,65	C	05.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,25	0,60	0,70	0,60	0,85	1,00	0,70	0,70	C	21.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,20	0,60	0,75	0,65	0,90	0,95	0,75	0,70	C	22.06.17	SRL
	200 mm TKH 145 mm Abstand 30 mm MiWo 70 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,45	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	0,95	1,00	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,45	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,05	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,40	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,05	A	06.04.17	SRL
	200 mm TKH 130 mm Abstand 45 mm MiWo 30 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,50	1,00	1,00	0,95	0,80	1,00	0,90	1,00	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,45	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,45	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	0,95	1,05	A	06.04.17	SRL
	200 mm TKH 80 mm Abstand 95 mm MiWo 30 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,65	1,00	1,00	0,95	0,85	0,90	0,95	1,00	A	06.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,60	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,05	A	06.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,65	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,05	A	06.04.17	SRL
	200 mm TKH 75 mm Abstand 2x50 mm MiWo 70 kg/m³ 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,80	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	0,95	1,00	A	07.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,75	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,05	A	07.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,80	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,05	A	07.04.17	SRL
	200 mm TKH 155 mm Abstand 25+20 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A	18.04.24	SRL
	Ultrafein Struktur	0,60	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A	18.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A	18.04.24	SRL
	200 mm TKH 125 mm Abstand 25+40 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,70	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,05	A	17.04.24	SRL
	Ultrafein Struktur	0,70	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,05	A	17.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,65	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,05	A	17.04.24	SRL



Ausführung mit Troldekt 35 mm und Troldekt Plus 35 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 mm TKH 165 mm Abstand 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,25	0,70	0,70	0,60	0,85	1,00	0,70	0,70	C	20.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,25	0,70	0,75	0,65	0,85	1,00	0,75	0,75	C	20.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,25	0,70	0,80	0,65	0,85	1,00	0,75	0,75	C	20.06.17	SRL
	200 mm TKH 145 mm Abstand 30 mm MiWo 70 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	A	21.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,45	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	21.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,45	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	21.06.17	SRL
	200 mm TKH 120 mm Abstand 45 mm MiWo 30 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,45	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	20.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	20.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,45	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	20.06.17	SRL
	200 mm TKH 70 mm Abstand 95 mm MiWo 30 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,70	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	20.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	20.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	20.06.17	SRL
	200 mm TKH 65 mm Abstand 2x50 mm MiWo 70 kg/m³ 35 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,70	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,05	A	21.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	A	21.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	21.06.17	SRL
	200 mm TKH 145 mm Abstand 35+20 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,55	1,00	1,00	0,90	0,90	0,95	0,95	1,00	A	16.04.24	SRL
	Ultrafein Struktur	0,65	1,00	1,00	0,90	0,90	1,00	0,95	1,00	A	16.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,60	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,05	A	16.04.24	SRL
	200 mm TKH 125 mm Abstand 35+40 mm Troldekt Plus											
	Fein Struktur	0,70	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,05	A	16.04.24	SRL
	Ultrafein Struktur	0,70	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,05	A	16.04.24	SRL
	Extrem fein Struktur	0,70	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,10	A	16.04.24	SRL

Ausführung: Troldekt Plus mit Akustikvlies 15 mm, 25 mm und 35 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 mm TKH 185 mm Abstand 15 mm Troldekt Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,80	0,90	0,95	0,90	0,85	A	13.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,45	0,80	1,00	0,80	0,85	1,00	0,85	0,85	A	13.02.25	SRL
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 mm TKH 175 mm Abstand 25 mm Troldekt Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,45	0,85	1,00	0,80	0,95	1,00	0,90	0,90	A	13.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	0,95	A	13.02.25	SRL
	Extrem fein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,85	0,95	1,00	0,95	0,90	A	13.02.25	SRL
	200 mm TKH 165 mm Abstand 35 mm Troldekt Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,45	0,85	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	0,95	A	12.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,45	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	12.02.25	SRL
	Extrem fein Struktur	0,45	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	12.02.25	SRL
Ausführung: Troldekt Design V-Line 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 TKH 175 mm Abstand 25 mm Troldekt											
	Ultrafein Struktur	0,25	0,55	0,65	0,55	0,70	0,90	0,65	0,60	C	2025	SRL
Ausführung: Troldekt Design mit Akustikvlies V-Line Plus 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 TKH 175 mm Abstand 25 mm Troldekt v-Line mit Akustikvlies											
	Ultrafein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,85	0,95	1,00	0,95	0,90	A	13.02.25	SRL
Ausführung: Troldekt Design mit Akustikvlies Line Plus 35 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 TKH 165 mm Abstand 35 mm Troldekt Line mit Akustikvlies											
	Ultrafein Struktur	0,45	0,85	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	0,95	A	12.02.25	SRL
Ausführung: Troldekt Tiles T24 25 mm mit Akustikvlies		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 TKH 175 mm Abstand 25 mm Tiles T24 mit Akustikvlies											
	Ultrafein Struktur	0,45	0,80	1,00	0,80	0,85	1,00	0,85	0,85	A	-	Estimat

Ausführung: Troldekt A2 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse		
	200 TKH 175 mm Abstand 25 mm Troldekt A2											
	Fein Struktur	0,25	0,50	0,60	0,55	0,70	0,90	0,60	0,55	C	2018	SRL
	Ultrafein Struktur	0,25	0,50	0,65	0,55	0,70	0,90	0,65	0,60	C	2018	SRL
Ausführung: Troldekt A2 Plus 15 mit Akustikvlies		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse		
	200 TKH 185 mm Abstand 15 mm Troldekt A2 Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,45	0,80	1,00	0,80	0,90	1,00	0,90	0,90	A	13.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,45	0,80	1,00	0,80	0,90	1,00	0,90	0,90	A	13.02.25	SRL
Ausführung: Troldekt A2 Plus 25 mit Akustikvlies		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse		
	200 TKH 175 mm Abstand 25 mm Troldekt A2 Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,45	0,85	1,00	0,85	0,95	1,00	0,95	0,90	A	13.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	0,90	A	13.02.25	SRL
	Extremfein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	0,95	A	13.02.25	SRL
Ausführung: Troldekt A2 Plus 35 mit Akustikvlies		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse		
	200 TKH 165 mm Abstand 35 mm Troldekt A2 Plus mit Akustikvlies											
	Fein Struktur	0,45	0,85	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	0,90	A	13.02.25	SRL
	Ultrafein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	13.02.25	SRL
	Extremfein Struktur	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	13.02.25	SRL
Ausführung mit Troldekt Ventilation 25 mm und Troldekt 25 mm mit Pagos Oris		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse		
	200 mm TKH 150 mm Abstand 25+25 mm Troldekt Ventilation											
	Fein Struktur	0,45	1,00	1,00	0,90	0,85	1,00	0,90	0,95	A	07.04.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,40	0,95	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A	07.04.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,40	0,95	1,00	0,90	0,90	1,00	0,95	0,95	A	07.04.17	SRL
	200 mm TKH 160 mm Abstand 15 mm Pagos Oris 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur											
	Ultrafein Struktur	0,40	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	21.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur											

Ausführung: Troldekt Ventilation 35 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	200 mm TKH 140 mm Abstand 35+25 mm Troldekt Ventilation											
	Fein Struktur	0,40	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	21.06.17	SRL
	Ultrafein Struktur	0,35	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	21.06.17	SRL
	Extrem fein Struktur	0,35	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	A	21.06.17	SRL

Ausführung mit Troldekt 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	TKH 332 mm 285 mm MiWo 22 mm Abstand Dampfbremse 25 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,75	0,90	0,95	0,85	0,90	0,80	0,90	0,90	A	02.10.09	DELTA
	Ultrafein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ausführung mit Troldekt Plus 25 mm		Frequenz [Hz]						Spezifikationen			Datum	Institut
		125	250	500	1000	2000	4000	a _w	NRC	Klasse		
	TKH 317 mm 2x75 mm MiWo 120 mm Trapezbleche 25+18 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,50	0,70	1,00	1,00	0,95	1,00	0,95	0,95	A	07.10.09	DELTA
	Ultrafein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TKH 340 mm 2x75 mm MiWo 120 mm Trapezbleche 25+40 mm Troldekt											
	Fein Struktur	0,55	0,90	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	07.10.09	DELTA
	Ultrafein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extrem fein Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.



MAI 2025 DE V01

Troldekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D-22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@troldekt.com

www.troldekt.de

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk

www.troldekt.dk